

Technisches Merkblatt



NORMFEST®

Normfest GmbH
Siemensstraße 23
42551 Velbert
Tel. + 49 20 51 / 275 -0
Fax + 49 20 51 / 275 -141
Email: info@normfest.de
www.normfest.com
www.normfest-shop.com

Flächendichtung grün

50 ml / 2896-520

Beschreibung / Eigenschaften

Flächendichtung mit max. Spaltfüllvermögen bis 0,3 mm. Beständig gegen Wasser, Mineralöle, synthetische Schmierstoffe, Kraftstoffe, organische Lösungsmittel und Kühlmittel. Handfest in 20-40 Min. und funktionsfest in 1-3 Std. Temperaturbeständigkeit: -55°C bis +150°C.

max. Spaltfüllvermögen: 0,3 mm

handfest in 20-40 Min.

funktionsfest in 1-3 Std.

Temperaturbeständigkeit von -55°C bis +150°C
beständig gegen Wasser, Mineralöle, synthetische Schmierstoffe, Kraftstoffe, organische Lösungsmittel und Kühlmittel



4 034138 201295

Anwendungshinweise

Anwendung: Die zu fügenden Flächen müssen öl- und fettfrei sein. Bei Fügeverbindungen mit geringen Spaltmaßen nur einseitig, bei größeren Spaltmaßen beidseitig auftragen. Fügeverbindungen mit geringem Spiel nur einseitig, mit größerem Spiel beidseitig auftragen. Ähnlich Loctite Nr. 573

Einsatzbereiche

Normfest Flächendichtung ist beständig gegen Benzin, Dieselmotorenkraftstoff, Wasser, Wasser/Glykollmischungen, Mineralöle, Hydraulikflüssigkeiten sowie gegen eine Vielzahl von Chemikalien.

Somit ist die Dichtmasse ideal zum Abdichten verschiedener Flansche in den zuvor genannten Bereichen.

Ausnahme: Säuren und Laugen in hoher Konzentration. Methylenchlorid

Technische Daten

Im flüssigen Zustand in Aceton und vielen anderen Chlorkohlenwasserstoffen löslich.

Inhalt : 50 g

Basis: Methacrylatester

Farbe: grün

Geruch: Typisch

Viskosität (25°C) 17.000-50.000 thixotrop (mPas)

Dichte 1,05 (g/ccm)

Temperaturbeständigkeit von: -55°C

Temperaturbeständigkeit bis: +150°C

max. Spaltfüllvermögen: 0,30 (mm)

Losbrechmoment: 2-4 (N.m)

Scherfestigkeit: 7-10 (N/mm²)

Zugfestigkeit (ASTM D-1002): 4-6 (N/mm²)

Handfestigkeit: 20-40 (min)

Funktionsfestigkeit: 3-6 (std.)

Endfestigkeit 6-24 (std.)

Lagerzeit (23°C): 12 Monate

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.